

 : 08803-615208;

Home : www.gbollinger.de – Mail: steinpflege@email.de

BOLLINGER

**Schutz-Pflege-Reinigung
Bachstraße 4
82380 Peißenberg**

RENT

ENTFERNT ROST UND WANDELT ROSTBILDENDE GEMENGETEILE UM

EIGENSCHAFT

Säurehaltiger Spezialreiniger. Entfernt oberflächliche sowie durchdringende Rostverfärbungen und ummantelt steinimmanente oxidierende Einschlüsse (Pyrit/Biotit). Durch die Ummantelung wird das Risiko erneuter Rostbildung stark reduziert

ANWENDUNGSBEREICH

Zur Reinigung von rauen, säurefesten Natursteinen wie Granit, Gneis, Sandstein sowie Keramik, Feinsteinzeug, Cotto etc. - bevorzugt im Außenbereich.

VERARBEITUNG

Verarbeitungstemperatur: 5-25°C

Produkt nicht verdünnen!

Satt auf die trockene Fläche auftragen und einwirken lassen. Es kann mehrere Stunden dauern, bis tiefliegende Verfärbungen verschwunden sind. Darf in dieser Zeit nicht antrocknen! Wenn notwendig, Material nachtragen oder mit Rostumwandler getränkten Tüchern abdecken. Die Behandlung nicht länger als notwendig ausdehnen, da mit zunehmender Wirkdauer das Risiko von Dunkelverfärbungen des Steines ansteigt. Grundsätzlich die gesamte Fläche/den gesamten Stein behandeln, um sicherzustellen, dass nicht an unbehandelten Stellen früher oder später ebenfalls Rost entsteht und dass bei eventuell auftretendem Verdunkeln des Steines ein einheitliches Bild erhalten bleibt. Nach erfolgreicher Behandlung mit Bürste oder Nylonpad und kaltem Wasser (etwas Grundreiniger beigeben) nachspülen bis rückstandsfrei. Kommt es zu einer Abdunklung des Belages, so verschwindet dieses meist durch mehrmaliges Intervallspülen mit klarem Wasser. Beläge mit erkennbaren Feuchtigkeitsnestern können behandelt werden, jedoch wird die Reinigungswirkung beeinträchtigt, da der Rostumwandler nicht ausreichend eindringen kann. Eine anschließende Imprägnierung mit FS PRO reduziert die Wasseraufnahme und bringt zusätzlichen Schutz vor erneutem Nachrosten.

ERGIEBIGKEIT

1 Liter des fertig gemischten Produktes reicht für ca. 5-15 m².

LAGERUNG

Nur in Originalgebinden mindestens 24 Monate ab Auslieferung

TECHNISCHE WERTE:

- Dichte: 1,1 g/cm³ bei 20°C - Farbe wässrig klar - Geruch nahezu geruchlos
- pH-Wert ~1

BITTE BEACHTEN

Darf nicht auf poliertem oder feingeschliffenem Marmor, Kalkstein, Betonwerkstein, anderen säureempfindlichen Steinen eingesetzt werden. Für diese Materialien eignet sich „RENT MARMOR“. Metalle und andere säureempfindliche Materialien werden angegriffen. Nicht in Verbindung mit Hochdruckreinigern einsetzen (Sprühnebel).

SICHERHEIT

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich.

Inhaltsstoffe: Phosphorsäure <40%, nichtionische Tenside <5%, Oxidationsinhibitoren, Hilfsstoffe zur Passivierung

Kennzeichnung nach Nr.1272/2008 (CLP):
GHS Symbole 05 - GEFÄHR